

Технические характеристики геосетки ГЕО СТ

Параметры	Ед. изм.	ГЕО СТ 50/50	ГЕО СТ 80/80	ГЕО СТ 100/100	ГЕО СТ 50/50 25 П
Предел прочности при растяжении					
- продольное направление	кН/м	≥ 50	≥ 80	≥ 100	≥ 50
- поперечное направление	кН/м	≥ 50	≥ 80	≥ 100	≥ 50
Материал	-	стеклоровинг			
Покрытие	-	битумное	битумное	битумное	битумное
Масса на единицу площади	г/м ²	~300	~420	~550	~320
Тонкая подложка из нетканого материала	-	-	-	-	есть
Размер ячейки	-	20x20; 25x25; 30x30; 35x35; 40x40			
Относительная деформация при разрыве					
- продольное направление	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
- поперечное направление	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Температурный диапазон	t°С	-100 до +280			
Ширина рулона (стандартные)	м	5,3	5,3	5,3	5,3
Длина рулона (стандартная)	м	50; 100			

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).